

# YV 1055

## EVA | 乙烯-醋酸乙烯共聚物#

### 泰国TPI

规格级别: 耐低温 热熔

备注说明: 高弹性, 良好的机械性能, 热稳定性, 耐低温性能好, 无滑移, 无粘连

物理性能	额定值	单位	测试方法
密度	0.950-0.954	g/cm	ASTM D-1505
熔体流动速率 (190°C/2.16 kg)	400	g/10min	ASTM D-1238
VA含量	28	%	TPIPL METHOD
机械性能	额定值	单位	测试方法
拉伸断裂强度	≥20	N/mm	ASTM D-638
极限伸长率	800-1000	%	ASTM D-638
硬度 (shore D)	≥15		DIN 53505
1%割线模量	N/A	N/mm	ASTM D-638
热性能	额定值	单位	测试方法
熔融温度	60-70	°C	ASTM D-3418